

## ► Série 3200

### Film de Lamination, Coulé, Premium, Ultra-Transparent

La Série 3200 est un film de lamination coulé, d'une épaisseur de 50 microns, avec un adhésif ultra-transparent, permanent et sensible à la pression. Conçue pour protéger vos images imprimées pour des applications sur vitrines et prolonger leur durée de vie. La Série 3200 prolonge la vie des graphismes de 2 ans. Sa durabilité extérieure est estimée à 7 ans. Ce produit est une plastification optiquement ultra-transparente pour des applications sur fenêtres et vitrines.

### APPLICATIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Film de lamination protectrice pour les films DPF 45WF, DPF 47WF et DPF 2400
- Aussi compatible avec les films coulés pour impression numérique DPF 6100XLP, DPF 6000XRP, DPF 6000RP Blanc, DPF 6000RP Transparent, DPF 6500, DPF 6700, DPF 4500G Transparent and DPF 50WD Transparent/Blanc
- Pour toutes surfaces en verres ou transparentes
- Lamination pour films micro-perforés pour bâtiments, bus, automobiles et verre plat
- Inhibiteurs UV pour protéger et prolonger la durée de vie de vos graphismes
- Les films de lamination Arlon sont conçus pour être laminés à froid sans aucune utilisation de chaleur

### PERFORMANCE & DONNÉES PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST	VALEURS TYPES
FINITION DE LA SURFACE	Réfectivimètre 60°	≥ 90 unités de brillance (cristal)
ÉPAISSEUR	Micromètre, Federal Bench Type	50 microns
RÉSISTANCE À LA TRACTION	Dynamomètre avec Séparation de mâchoires 51mm; Vitesse de tête 5.1mm/s, direction web	≥ 0,8 kg/cm
ALLONGEMENT	Dynamomètre Instron comme ci-dessus	≥ 150%
DURABILITÉ DE STOCKAGE (DANS L'EMBALLAGE)	Stocker à une température optimal de 21°C pour un taux d'humidité de 50%, sans excès de lumière directe.	2 ans après sortie d'usine
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Sur substrat propre et sec (plat)	De 4,4°C à 38°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION	Sur substrat propre et sec	De -40°C à 79°C
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	Rétractation après 48 heures au-delà de 70°C	0,13 mm
ADHÉSION PAR PELAGE	PSTC-1, 15 min, 21°C	0,625 kg/cm
RETRAIT DU FILM ANTIADHÉSIF	Retrait TLMI à 90°C, 760 cm/min	6,89 g/cm



Conditions et termes standards appliqués






## MODALITÉS ET CONDITIONS

*Ce qui suit tient lieu de toutes garanties explicites ou implicites:*

Toute déclaration, information technique et recommandation publiée par Arlon relative aux produits Arlon est basée sur des tests estimés fiables et suivant la précision des équipements utilisés pour obtenir les valeurs spécifiques. Leur précision ou exhaustivité n'est pas garantie et Arlon n'offre pas de garantie à ce niveau. La responsabilité des vendeurs ou fabricants est engagée uniquement pour toute quantité de produits prouvés comme étant défectueux. Le vendeur ou fabricant ne peut être tenu responsable de blessures, pertes ou dommages, directs ou conséquents, issus de l'impossibilité d'utiliser le produit. Le vendeur ou fabricant n'est pas responsable de tout frais ou dépenses encourues dans le processus de transformation ou d'impression du produit. Avant utilisation, l'utilisateur doit déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. L'utilisateur assume tout risque ou responsabilité de quelque nature que ce soit à cet égard. Aucune modalité ou recommandation autre que celles contenues dans les informations techniques fournies par Arlon aura force ou effet, sauf si elle résulte d'un accord signé manuellement et en personne par les directeurs du vendeur et du fabricant.

Décembre 2017

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA  
EUROPE:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands  
Pour nous joindre en France :

 +1 714 985 6300  800 329 2756  
 +31 70 354 4311  +31 70 355 7721  
 +33 4 1188 0108

arlon.com