

## IMAGIN JT 9500 WM - PG

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Support d'impression polymère calandré

**Face :** PVC blanc mat de 65 µm

**Adhésif :** Solvant Permanent gris

**Protecteur :** Papier kraft couché de 140 g/m<sup>2</sup>

### UTILISATIONS HABITUELLES

Applications de longue durée, en intérieur ou extérieur, sur des surfaces planes et légèrement courbes (convexes) non poreuses.

PLV, vitrines de magasins, décoration de points de vente, bus, camions et véhicules.

### TRANSFORMATION

Ce film est particulièrement conçu pour l'impression jet d'encre grand format à base solvant, éco-solvant, latex ou UV.

Pour une protection et une durabilité optimales, le film JT 9500 doit être laminé avec les films de la série LF 9500.

Afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible, veuillez-vous assurer d'utiliser les profils ICC et les paramètres d'imprimante corrects.

Vous pouvez obtenir ces profils auprès de nos filiales ou de nos distributeurs, ou vous pouvez les télécharger sur : [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).  
Pour en savoir plus sur l'impression et la lamination, veuillez vous reporter au BT 4.1 « Instructions sur la manipulation, la transformation et la pose des supports d'impression numériques Mactac ».

### DURÉE DE STOCKAGE:

2 ans entreposé à une température comprise entre +15 et +25°C et à une humidité relative d'environ 50% (dans l'emballage d'origine).

### MÉTHODE DE POSE

Les supports d'impression numérique Mactac doivent être appliqués selon les consignes du BT 4.1 « Instructions sur la manipulation, la transformation et la pose des supports d'impression numériques Mactac », accessibles dans la section « Ressources » sur [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Nous vous conseillons de tester la construction proposée dans les conditions réelles d'application et d'utilisation finales avant la mise en production.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (VALEURS MOYENNES)

	Valeurs moyennes	Méthode de test
<b>Données sur l'adhésif, 23°C (N/25 mm)</b>		
Adhésion initiale sur verre	12	FTM 9
Pelage sur verre après 24 heures	15	FTM 1

### Stabilité dimensionnelle

Retrait (48 heures à 70°C posé sur l'aluminium)	Max. 0,5 mm	FTM 14
---	-------------	--------

### Plages de températures

Température minimale d'application	+ 10°C
Plage de température d'utilisation	De - 20°C à + 70°C

### Certifications

Résistance au feu	B-s1, d0	EN 13501-1
-------------------	----------	------------

### DURABILITÉ ATTENDUE\*

Zone d'Europe centrale 1

Non transformé	7 ans	ISO 4892-2.
Imprimé et laminé	4 ans	ISO 4892-2.

\*Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au Bulletin technique 7.5 : « Durabilité extérieure des complexes imprimés et laminés Mactac ».

Note : L'application d'un film de protection sur le film imprimé retarde l'éventuel palissement des couleurs qui peut survenir avec le temps. Ce palissement dépend de la qualité de l'encre, de l'orientation du visuel imprimé, de l'angle d'exposition et de la zone géographique.

Des conditions d'exposition sévères à des températures élevées et aux rayons UV tels qu'on les rencontre dans les pays d'Europe du Sud, les régions tropicales, subtropicales ou désertiques entraînent un processus de dégradation plus rapide que dans nos régions tempérées. Les régions polluées, les hautes altitudes ainsi que les expositions au sud diminuent également la performance extérieure. Aucune garantie de durabilité n'est donnée en cas d'exposition horizontale.

### CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations de Mactac sont fondées sur des tests jugés fiables, mais ne constituent pas une garantie. Tous les produits Mactac sont vendus avec la compréhension que l'acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour ses utilisations. Tous les produits Mactac sont vendus conformément aux conditions générales de vente de Mactac, voir <http://terms.europe.averydennison.com>